



Pflegeanleitung

Allgemeines zur Reinigung der PANDOMO Bodenoberflächen

PANDOMO Bodenoberflächen sind widerstandsfähig. Trotzdem sollten sie gegen Schmutzeintrag geschützt werden. Einen Großteil des üblichen Schmutz können Sie vermeiden, indem Schmutzschleusen und Sauberlaufzonen in Eingangsbereichen angelegt und in die laufende Reinigung mit einbezogen werden. Die PANDOMO Bodenoberflächen sind je nach Beanspruchung einem natürlichen Verschleiß ausgesetzt. Deshalb sollten Tische und Stühle grundsätzlich mit weichen Filzgleitern versehen werden, um feine Kratzer (Weißbruch) in der Bodenoberfläche zu vermeiden.

Die regelmäßige Reinigung und Pflege der Bodenoberflächen ist maßgeblich entscheidend für ihre Lebensdauer. Diese Pflegeanleitung gibt einen Überblick mit wichtigen Hinweisen.

Regelmäßige Reinigung und Unterhaltspflege

Zur regelmäßigen Reinigung und Unterhaltspflege die Bodenflächen trocken mit einem Besen oder einem Sauger mit Bürstendüse von losem Schmutz und Staubpartikeln befreien. Sand und Granulat auf der Fläche wirken wie Schleifpapier und sollten schnellstmöglich entfernt werden. Leichte Verschmutzungen, die sich durch Kehren und Saugen nicht entfernen lassen, können Sie mit den PANDOMO Reinigern Maintenance Cleaner sowie Care&Clean beiseitigen.

Hierzu wird eine Wischlösung im Mischungsverhältnis je nach verwendeten Reiniger, mit sauberem Wasser hergestellt. In dieser Lösung einen Wischmopp auswaschen, auswringen und den Boden anschließend nebelfeucht wischen. Waschen Sie regelmäßig die aufgenommenen Schmutzpartikel aus dem Wischmopp im Wischwasser heraus. Bei erhöhtem Verschmutzungsgrad muss die Wischlösung entsprechend mit dem Maintenance Cleaner oder Care&Clean höher dosiert und erneuert werden. Bei hoher Dosierung kann ein Nachwaschen mit klarem Wasser erforderlich sein. Gegebenenfalls können Sie die Flächen mit einem trockenen Wischmopp trocken reiben.

Maschinelle Reinigung und Unterhaltspflege

Die regelmäßige Unterhaltspflege, besonders im Objekt, kann auch maschinell mit einem Reinigungsautomat durchgeführt werden. Zur maschinellen Unterhaltsreinigung und Entfernung von Schmutzpartikeln auf der Oberfläche wird im Sprühverfahren lediglich klares Wasser verwendet (geben Sie dem Wasser gegebenenfalls PANDOMO Maintenance Cleaner zu. Mischungsverhältnis: 50 ml Cleaner auf 8 Liter Wasser). Die Reinigung erfolgt in gleichmäßigen, geraden Bahnen. Bitte beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung des Maschinenherstellers.

Ausbesserung kleiner Schäden in der Oberfläche (z.B. Kratzer und Mattstellen)

PANDOMO Care&Clean wird in einem Mischungsverhältnis 1:10 mit sauberem Wasser verdünnt. Wischen Sie mit dieser Lösung die betroffenen Stellen nach der Unterhaltspflege und lassen Sie die Stellen trocknen. Mattstellen, leichte Oberflächenkratzer und Ähnliches werden hierdurch reduziert.

Gegebenenfalls auftretende Streifen können Sie mit einem trockenen Tuch oder Wischer auspolieren. Der entstandene Pflegefilm wird durch regelmäßiges Wischen oder Reinigen mit PANDOMO Care & Clean regeneriert.

Grund-/Intensivreinigung

Hinweis: Die Grund- und Intensivreinigung dürfen nur autorisierte Fachbetriebe ausführen! Bei hartnäckigen Verschmutzungen und Patinaschichten der Bodenoberflächen, die nicht mit einer regelmäßigen Unterhaltspflege zu entfernen sind, empfehlen wir eine Grundreinigung.

Grund-/Intensivreinigung von PANDOMO Bodenoberflächen

Lithofin MN Grundreiniger wird in einem Mischungsverhältnis bis 1 : 10 mit sauberem Wasser verdünnt und mit einem Wischmopp oder Ähnlichem aufgetragen.

Nach ca. 10 Minuten Einwirkzeit wird die Oberfläche mit einer weichen Bürste, einem weißen bzw. beige Pad (Eintellermaschine) oder einem Reinigungsautomat behandelt.¹ Anschließend wird die Schmutzflotte von der Oberfläche abgesaugt / entfernt.

Waschen Sie mit klarem Wasser solange nach, bis alle Reinigerreste entfernt wurden.

Abschließend kann ein neuer Auftrag von PANDOMO PU Top Coat erfolgen.

Zu beachten bei Terrazzo Böden: Wird die Fläche mit einem Sauberkeitsschliff versehen, muss nach der Grundreinigung die Fläche wieder neu versiegelt werden. Beachten Sie bitte die Datenblätter des jeweiligen Produktes.

¹ Die vorhandene PANDOMO Spachtelschicht darf dabei auf keinen Fall beschädigt werden.



Reinigungsempfehlung



Einleitung

Diese Reinigungsempfehlung bietet eine Übersicht und detaillierte Anweisungen zur Anwendung der PANDOMO-Reiniger Maintenance Cleaner und Care & Clean. Diese Reiniger sind speziell für die Pflege und Reinigung von PANDOMO-Oberflächen entwickelt worden.

Übersicht der Produkte

Produktname	Anwendungstyp	Geeignet für	Besonderheiten
PANDOMO Maintenance Cleaner	Unterhaltsreinigung	PU-versiegelte PANDOMO-Oberflächen sowie andere Belagsarten wie Linoleum, PVC, Beton	Materialschonend, manuelle und maschinelle Reinigung möglich.
PANDOMO Care & Clean	Unterhaltspflege & Reinigung	Geölte oder dispersionsversiegelte PANDOMO-Oberflächen, Parkett, Holz, Natur-/Kunststein etc.	Pflegt & reinigt, reparierende Wirkung im Pflegefilm.

Anwendungsempfehlungen im Detail

Produkt	Anwendung	Mischungsverhältnis	Hinweise zur Anwendung
PANDOMO Maintenance Cleaner	Unterhaltsreinigung	25 ml (leicht) / 50 ml (stark) auf 8 L Wasser	Nebelfeucht wischen, maschinell oder manuell, Empfehlung: 2-stufiges wischen mit Microfaser Bezügen. Kein Nachspülen nötig.
	Unterhaltspflege	50-100 ml auf 10 L Wasser	Nebelfeucht wischen / Empfehlung: 2-stufiges wischen mit Microfaser Bezügen.
PANDOMO Care & Clean	Kratzer ausbessern	100 ml auf 10 L Wasser	Nach dem Trocknen ggf. mit Highspeed Maschine und Polierpad auspolieren.

Pflege- und Reinigungsanleitung erhalten am

Unterschrift Bauherr / Auftraggeber



ARDEX Baustoff GmbH
 Hürmer Straße 40
 A-3382 Loosdorf
 Tel. +43 (0) 2754/7021-0
office@ardex.at
www.ardex.at

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen lt. Revisionsstand 01/2023, die unter www.ardex.at abrufbar sind.



Wichtige Hinweise

Eine Abdeckung der versiegelten Bodenfläche darf frühestens nach 3 Tagen mit diffusionsoffenem Abdeckmaterial erfolgen, da ansonsten der Aushärtungsprozess gestört wird.

Eine direkte Verklebung bzw. Fixierung von Abdeck- und Schutzmaterialien auf der Oberfläche ist in den ersten 7 Tage zu vermeiden. Verwendete Klebebänder sind auf Eignung und auf ein mögliches rückstandloses Entfernen, ohne jeglicher Beschädigung der Oberfläche durch den jeweiligen Anwender zu wählen.

Je länger der Boden in den ersten Tagen geschont wird, desto länger ist die Lebensdauer des Oberflächenschutzes!

Eine fachgerechte Reinigung kann nur sichergestellt werden, wenn die PANDOMO Reinigungs- und Pflegeprodukte verwendet werden.

Belastung

Der Boden sollte erst nach 7 Tagen voll belastet werden.
Grundsätzlich keine Flüssigkeiten wie Kaffee oder Wasser langfristig einwirken lassen.



Sauberlaufzone

Im Eingangsbereich muss die Fläche mit einer ausreichend großen Sauberlaufzone (Kokos- oder Sisalmatte etc.) ausgestattet werden.



Baustellenschutz

Die frisch eingebauten PANDOMO-Böden müssen mit dampfdiffusionsoffenem Abdeckmaterialien (Malerfilz, Filzpappe) geschützt werden.

Eine Abdeckung der versiegelten Bodenfläche darf frühestens nach 3 Tagen mit diffusionsoffenem Abdeckmaterial erfolgen, da ansonsten der Aushärtungsprozess gestört wird.

Eine direkte Verklebung bzw. Fixierung von Abdeck- und Schutzmaterialien auf der Oberfläche ist in den ersten 7 Tage zu vermeiden. Verwendete Klebebänder sind auf Eignung und auf ein mögliches rückstandloses Entfernen, ohne jeglicher Beschädigung der Oberfläche durch den jeweiligen Anwender zu wählen.

