

Technisches Merkblatt

PANDOMO Terrazzo Omnia Filler

Porenfüller zum Schließen von Poren und Löchern

- › starke Adhäsion
- › einfache Anwendung
- › einfärbbar mit PANDOMO CC Farbkonzentraten



Anwendungsbereich:

Innen. Boden.

PANDOMO Terrazzo Omnia Filler ist ein Bindemittel und Porenfüller zur Anwendung auf geschliffenen Terrazzo-Oberflächen.

Art:

Pulvergemisch aus Portland- und Spezialzementen und ausgewählten Zuschlagsstoffen.

Verarbeitung:

PANDOMO Terrazzo Omnia Filler wird nach dem Schleifen (100/120er Korn) der Terrazzofläche aufgetragen. Es muss eine gleichmäßige Verteilung der Schmuckkörnung sichtbar sein. Fehlstellen oder Flächen ohne ausreichende Körnung sind zu vermeiden. Die gewünschte Ebenheit der Fläche muss hergestellt sein.

Vor dem Auftragen des Porenfüllers ist sicherzustellen, dass die Oberfläche vollkommen sauber und trocken ist. Es darf kein Schmutz oder Wasser in den Poren verbleiben.

PANDOMO Terrazzo Omnia Filler wird mit Wasser und einem langsam laufenden Rührwerk gemischt, bis eine homogene und leicht zu verarbeitende Konsistenz entsteht. Der Porenfüller

wird auf den Boden gegossen und mit einer Kelle, einem Fugengummi oder einem Spachtelteller in die Poren eingearbeitet, eine leicht feuchte Oberfläche erleichtert das Auftragen und unterstützt die Benetzung des PANDOMO Terrazzo Omnia Fillers in den Poren. Alle Poren müssen gut gefüllt sein. Ein gleichmäßiger Auftrag wird erreicht, indem das Produkt kontinuierlich aufgetragen wird.

Um ein gutes und homogenes Ergebnis zu erzielen, darf kein überschüssiges Material auf dem Boden verbleiben. Überschüssiges Material im noch frischen Zustand entfernen. Überschüssiges Material kann zu Flecken auf dem Boden führen. Es sollte kein Film auf der Oberfläche hinterlassen werden.

Wir empfehlen mindestens zwei Aufträge von PANDOMO Terrazzo Omnia Filler.

Nach 6 bis 24 Stunden wird der Schleifvorgang mit der gleichen Körnung fortgesetzt, die vor dem Auftragen von PANDOMO Terrazzo Omnia Filler verwendet wurde. Falls erforderlich, muss der Vorgang des Porenfüllens wiederholt werden.

Zu beachten ist:

Aufgrund der natürlichen Rohstoffzusammensetzung des mineralischen Produktes kann es zu natürlichen Farbabweichungen kommen. Um Farbunterschiede auszuschließen, muss chargenrein gearbeitet werden.

Hinweis:

Die Aussagen in unseren Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

Nur für den gewerblichen Vewender!

open your space



Technisches Merkblatt

PANDOMO Terrazzo Omnia Filler

Porenfüller zum Schließen von Poren und Löchern

Zusatzinformation:

Bei der Verarbeitung sorgfältig vorgehen: Staubbildung sowie Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Entsorgung des Behälters und des Inhalts im abgeordneten Zustand gemäß den geltenden örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm

Anmischverhältnis ca.	Komponente A 0,25 - 0,3 l Wasser	Komponente B 1 kg Pulver
Materialbedarf ca.	Materialbedarf 0,05 - 0,5 kg je m ²	Bedingung je nach Untergrundbeschaffenheit
Spezifisches Gewicht	0,9 kg/l	
Anwendungseigenschaften		
Verarbeitungszeit ca.	10 - 30 Minute(n)	
Begehbarkeit nach ca.	4 - 12 Stunde(n)	
Produktdetails		
Kennzeichnung nach GHS/CLP	siehe entsprechendes Sicherheitsdatenblatt	
Kennzeichnung nach ADR	siehe entsprechendes Sicherheitsdatenblatt	
EMICODE	EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS	
Abpackung	Eimer mit 20 kg netto	
Lagerung	Frostfrei lagern, originalverschlossen ca. 12 Monate in trockenen Räumen lagerfähig.	